atlas concorde

RUSSIA

WHITE-BODY WALL TILES

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

31,5x57 cm **≠ 8,5 mm**

Compliant with standards EN 14411 annex L group BIII В соответствии со стандартом EN 14411, Приложение L группа BIII

Compliant with standards ISO 13006 annex L group BIII В соответствии со стандартом ISO 13006, Приложение L группа BIII

	Technical features Технические характеристики	**Test Method** Метод испытания	**Requirements for nominal size N** Требования к номинальным размерам N			**ASTON WOOD**
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
			(mm)	(%)	(mm)	**SHINY** / ГЛЯНЕЦ
DIMENSIONS РАЗМЕР	**Length and width** Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,75 (*)	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	**Suitable for** Соответствует
	Thickness Толщина		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	**Suitable for** Соответствует
	Straightness of sides Прямолинейность граней		± 0,5 (***)	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	**Suitable for** Соответствует
	Rectangularity Ортогональность		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	**Suitable for** Соответствует
	Surface flatness Плоскостность		c.c. ± 0,75 -0,5	c.c. ± 0,5 -0,3	c.c. ± 2,0 -1,5	**Suitable for** Соответствует
			e.c. ± 0,75 -0,5	e.c. ± 0,5 -0,3	e.c. ± 2,0 -1,5	
			w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0	
			EN 14411 annex L (Group BIII) EN 14411 Приложение L (группа BIII)	**ISO 13006 annex L (Group BIII)** ISO 13006 Приложение L (группа BIII)		
PHYSICAL PROPERTIES ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**Water absorption** Водопоглощение	ISO 10545-3	**Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9%** Среднее значение >10%. Если значение > 20%, то оно должно быть указано. Отдельное значение > 9%			$10\% < E_B \leq 20\ \%$
	Breaking strength Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N
	Modulus of rupture Устойчивость к изгибу		R ≥ 15 N/mm²			R ≥ 20 N/mm²
	Coefficient of thermal linear expansion Температурный коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8	**Declared value** Указывается значение	**Test method available** Метод испытаний		≤ 7 MK[1]
	Thermal shock resistance Термическая стойкость	ISO 10545-9	**Pass according to ISO 10545-1** Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1	**Test method available** Метод испытаний		**Resistant** Выдерживает
	Moisture expansion (in mm/m) Расширение под воздействием влаги (в мм/м)	ISO 10545-10	**Declared value** Указывается значение	**Test method available** Метод испытаний		≤ 0,06% (0,6mm/m)
	Crazing resistance Устойчивость эмали к кракелюру (старению)	ISO 10545-11	**Pass according to ISO 10545-1** Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1	**Required** Требуемый метод испытания		**Resistant** Выдерживает
	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями	EN 1348	**Declared value** Указывается значение	-		≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004) (Classe C2 - EN 12004)
	Reaction to fire Огнестойкость	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Класс A1 или $A1_{fl}$	-		A1
CHEMICAL PROPERTIES ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов	ISO 10545-13	**Minimum Class B (U for unglazed tiles)** Минимальный класс B (U для неглазурованных плиток)			GA
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации		**Declared Class** Указывается класс	**Test method available** Метод испытаний		GLA
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации		**Declared Class** Указывается класс	**Test method available** Метод испытаний		GHA
	Resistance to staining Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	**Minimum Class 3** Class 3 min.			5
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Выделение вредных веществ: кадмия (в мг/дм²) и свинца (в мг/дм²)	ISO 10545-15	**Declared value** Указывается значение	**Test method available** Метод испытаний		≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb

(*) **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).** Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (W).
(**) **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (W).
(***) **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).
(****) **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).
c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).** Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (W).
e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).
w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).** Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (W).